

SCREEN ST CHRISTOPH

2%, 3% en 5% openingsfactor

Screen St Christoph

2%, 3% en 5% openingsfactor

De screenstoffen in deze collectie zijn verkrijgbaar met en zonder gemetalliseerde achterzijde, die warmte reflecteert en het licht op een natuurlijke wijze filtert. Alle doeken

zijn gemaakt van Trevira CS en geschikt voor rolgordijnen, paneelgordijnen en plissés.

	ST CHRISTOPH-1002 / Metalized	ST CHRISTOPH-2003 / Metalized	ST CHRISTOPH-3005 / Metalized
Prijsgroep	3-4	3-4	3-4
Product	Roller / Panel	Roller / Panel	Roller / Panel
Openingsfactor	2 %	3 %	5 %
Weefsel	panama 2x2 binding	plat binding	effect binding
Samenstelling	100 % PES Trevira CS	100 % PES Trevira CS	100 % PES Trevira CS
Stofbreedte	300 cm - 285 cm Met.	300 cm - 285 cm Met.	300 cm - 285 cm Met.
Gewicht	155 g/m ² - 160 g/m ² Met.	155 g/m ² - 160 g/m ² Met.	140 g/m ² - 145 g/m ² Met.
Dikte	0,45 mm - 0,5 mm Met.	0,4 mm - 0,45 mm Met.	0,3 mm - 0,35 mm Met.
Gekantelde maat	280 cm - 265 cm Met.	280 cm - 265 cm Met.	
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 UNE-EN 13773:2003, klasse 1	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 UNE-EN 13773:2003, klasse 1	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 UNE-EN 13773:2003, klasse 1
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse ≥6	ISO 105-B02 klasse ≥6	ISO 105-B02 klasse ≥6
Fabrieksgarantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV	A13-0354 / klasse IV	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja	ja	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja	ja	ja
Recyclebaar	ja	ja	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.


CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.


PROJECT COLLECTIE




St Christoph-2003-01 Wit



St Christoph-2003-03 Zilver




St Christoph-2003-04 Grijs



St Christoph-2003-05 Antraciet



St Christoph-2003-06 Zwart



St Christoph-2003-02 Creme



Metalized

ST CHRISTOPH-1002 / Metalized		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering BREEAM Glare Class
St Christoph-1002-01	Wit	2 %	34 %	58 %	32 %	10 %	0,26	18,9 %	1
St Christoph-1002-02	Creme	2 %	35 %	61 %	33 %	6 %	0,26	19,7 %	1
St Christoph-1002-03	Zilver	2 %	16 %	49 %	26 %	25 %	0,27	16,6 %	1
St Christoph-1002-04	Grijs	2 %	6 %	41 %	21 %	38 %	0,27	14,5 %	2
St Christoph-1002-05	Antraciet	2 %	3 %	31 %	17 %	52 %	0,28	11,8 %	3
St Christoph-1002-06	Zwart	2 %	2 %	31 %	17 %	52 %	0,28	11,8 %	4
St Christoph-1002-71-M	Wit metaal	2 %	7 %	47 %	6 %	47 %	0,27	16,7 %	2
St Christoph-1002-72-M	Glanzend grijs	2 %	7 %	49 %	7 %	44 %	0,26	17,2 %	2
St Christoph-1002-73-M	Zilver metaal	2 %	5 %	48 %	6 %	46 %	0,27	17,0 %	2
St Christoph-1002-74-M	Grijs metaal	2 %	2 %	47 %	4 %	49 %	0,27	16,8 %	3
St Christoph-1002-75-M	Antraciet metaal	2 %	2 %	46 %	4 %	50 %	0,27	16,5 %	3
St Christoph-1002-76-M	Zwart metaal	2 %	2 %	43 %	4 %	53 %	0,27	15,6 %	3

St Christoph-2003 / Metalized		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering BREEAM Glare Class
St Christoph-2003-01	Wit	3 %	38 %	56 %	36 %	8 %	0,26	18,2 %	1
St Christoph-2003-02	Creme	3 %	39 %	56 %	38 %	6 %	0,26	18,1 %	1
St Christoph-2003-03	Zilver	3 %	19 %	45 %	30 %	25 %	0,27	15,3 %	1
St Christoph-2003-04	Grijs	3 %	9 %	37 %	25 %	38 %	0,28	13,2 %	2
St Christoph-2003-05	Antraciet	3 %	6 %	28 %	20 %	52 %	0,29	10,8 %	3
St Christoph-2003-06	Zwart	3 %	5 %	29 %	22 %	49 %	0,28	11,0 %	3
St Christoph-2003-71-M	Wit metaal	3 %	8 %	50 %	8 %	42 %	0,26	17,5 %	2
St Christoph-2003-72-M	Glanzend grijs	3 %	10 %	50 %	10 %	40 %	0,26	17,4 %	2
St Christoph-2003-73-M	Zilver metaal	3 %	7 %	50 %	8 %	42 %	0,26	17,5 %	3
St Christoph-2003-74-M	Grijs metaal	3 %	5 %	51 %	7 %	42 %	0,26	17,8 %	3
St Christoph-2003-75-M	Antraciet metaal	3 %	5 %	46 %	6 %	48 %	0,27	16,4 %	3
St Christoph-2003-76-M	Zwart metaal	3 %	5 %	45 %	7 %	48 %	0,27	16,1 %	3

St Christoph-3005 / Metalized		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering BREEAM Glare Class
St Christoph-3005-01	Wit	5 %	45 %	51 %	43 %	6 %	0,27	16,5 %	1
St Christoph-3005-02	Creme	5 %	44 %	50 %	43 %	7 %	0,27	16,2 %	1
St Christoph-3005-03	Zilver	5 %	23 %	39 %	35 %	26 %	0,28	13,4 %	1
St Christoph-3005-04	Grijs	5 %	12 %	30 %	31 %	39 %	0,28	11,0 %	1
St Christoph-3005-05	Antraciet	5 %	5 %	25 %	22 %	53 %	0,29	9,9 %	3
St Christoph-3005-06	Zwart	5 %	5 %	27 %	24 %	49 %	0,29	10,4 %	3
St Christoph-3005-71-M	Wit metaal	5 %	8 %	54 %	8 %	38 %	0,26	18,6 %	2
St Christoph-3005-72-M	Glanzend grijs	5 %	8 %	53 %	8 %	39 %	0,26	18,3 %	2
St Christoph-3005-73-M	Zilver metaal	5 %	5 %	55 %	6 %	39 %	0,26	19,0 %	3
St Christoph-3005-74-M	Grijs metaal	5 %	5 %	54 %	6 %	40 %	0,26	18,7 %	3
St Christoph-3005-75-M	Antraciet metaal	5 %	5 %	53 %	6 %	41 %	0,26	18,4 %	3
St Christoph-3005-76-M	Zwart metaal	5 %	5 %	51 %	6 %	43 %	0,26	17,8 %	3

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07