

SCREEN LANDECK

5% openingsfactor

Screen Landeck

5% openingsfactor

De luxe stoffen in deze collectie hebben een zacht wol-uitstraling en een lichte textuur die zorgt voor een warme, intieme sfeer. De stoffen zijn geschikt voor rolgordijnen,

paneelgordijnen en plissés en beschikbaar in natuurlijke kleuren.

	LANDECK
Prijsgroep	4
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	5 %
Weefsel	plat binding
Samenstelling	100 % PES Trevira CS
Stofbreedte	300 cm
Gewicht	180 g/m ²
Dikte	0,65 mm
Gekantelde maat	280 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 NFPA 701
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse 6
Fabrieksgarantie	2 jaar
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.

PROJECT COLLECTIE



Landeck-01*

Wit




Landeck-02

Crème




Landeck-03

Zand




Landeck-05*

Mist



Landeck-10*

Mineraal



Landeck-09*

Leisteen



Landeck-07

Bison

LANDECK		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	BREEAM Glare Class
Landeck-01	Wit	5 %	47 %	48 %	46 %	6 %	0,27	15,6 %	1
Landeck-10	Mineraal	5 %	22 %	25 %	24 %	51 %	0,29	9,8 %	1

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07

*Minimale afname 28 strekkende meter