

SCREEN MOHNENFLUH

2% en 5% openingsfactor

Screen Mohnenfluh 2% en 5% openingsfactor

De uitzonderlijke polyester screenstoffen combineren het beste van twee werelden: de doeken reflecteren warmte en filteren daglicht op een natuurlijke wijze.

Daardoor voorkomen de screenstoffen glare, ongeacht de kleur van de stof.

	MOHNENFLUH2	MOHNENFLUH5
Prijsgroep	4	4
Product	Roller / Panel	Roller / Panel
Openingsfactor	2 %	5 %
Weefsel	plat binding	plat binding
Samenstelling	100 % PES	100 % PES
Stofbreedte	240 cm	240 cm
Gewicht	210 g/m ²	195 g/m ²
Dikte	0,36 mm	0,36 mm
Gekantelde maat	220 cm	215 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 NFPA 701	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 NFPA 701
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse >6-7	ISO 105-B02 klasse >6-7
Fabrieksgarantie	2 jaar	2 jaar
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
Recyclebaar	ja	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.




Mohnenfluh2-01

Wit




Mohnenfluh2-02

Ecrú




Mohnenfluh2-03

Taupe




Mohnenfluh2-06

Houtskool




Mohnenfluh2-07

Zwart



Mohnenfluh2-04

Mist



Mohnenfluh2-05

Magneet

MOHNENFLUH2		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering	BREEAM Glare Class
Mohnenfluh2-01	Wit	2 %	3 %	83 %	3 %	14 %	0,23	27,1 %	98 %	3
Mohnenfluh2-02	Ecrú	2 %	3 %	81 %	3 %	16 %	0,24	26,5 %	97 %	3
Mohnenfluh2-03	Taupe	2 %	3 %	83 %	3 %	14 %	0,23	27,1 %	97 %	3
Mohnenfluh2-04	Mist	2 %	3 %	80 %	3 %	17 %	0,24	26,2 %	97 %	3
Mohnenfluh2-05	Magneet	2 %	2 %	83 %	2 %	15 %	0,23	27,1 %	98 %	3
Mohnenfluh2-06	Houtskool	2 %	2 %	83 %	2 %	15 %	0,23	27,1 %	98 %	3
Mohnenfluh2-07	Zwart	2 %	2 %	83 %	2 %	15 %	0,23	27,1 %	98 %	3

MOHNENFLUH5		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering	BREEAM Glare Class
Mohnenfluh5-01	Wit	5 %	7 %	83 %	6 %	11 %	0,23	26,9 %	94 %	3
Mohnenfluh5-02	Ecrú	5 %	6 %	83 %	6 %	11 %	0,23	26,9 %	94 %	3
Mohnenfluh5-03	Taupe	5 %	6 %	83 %	6 %	11 %	0,23	26,9 %	94 %	3
Mohnenfluh5-04	Mist	5 %	6 %	82 %	6 %	12 %	0,23	26,7 %	94 %	3
Mohnenfluh5-05	Magneet	5 %	6 %	82 %	6 %	12 %	0,23	26,7 %	94 %	3
Mohnenfluh5-06	Houtskool	5 %	5 %	83 %	5 %	12 %	0,23	27,0 %	95 %	3
Mohnenfluh5-07	Zwart	5 %	5 %	82 %	5 %	13 %	0,23	26,7 %	95 %	3

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07