

SCREEN OBERLECH

5% openingsfactor

Screen Oberlech 5% openingsfactor

De decoratieve screenstoffen in deze collectie hebben een unieke, botanische prints die geïnspireerd zijn op de natuur. De stoffen zijn geschikt voor rolgordijnen en

paneelgordijnen en beschikbaar in natuurlijke kleuren zoals zand en grijs.

	OBERLECH
Prijsgroep	4
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	5 %
Weefsel	panama 2x2 binding
Samenstelling	70 % PVC 30 % PES
Stofbreedte	300 cm
Gewicht	430 g/m ²
Dikte	0,55 mm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NFPA 701 UNE-EN 13773:2003, klasse 1
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse 7-8
Fabrieksgarantie	2 jaar
Anti microbacterieel	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO ENB46
Greenguard UL 2818	ja
Greenguard UL 2818 Gold	ja
Oeko-tex standaard 100	11-34219 / klasse II
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT


Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.



Oberlech-01



Oberlech-02



Oberlech-03

Beige

Kaki

Grijs

OBERLECH		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings- factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/ SHGC	Verbetering in %	UV- blokkering	BREEAM Glare Class
Oberlech		5 %	13 %	68 %	17 %	15 %	0,25	22,3 %	95 %	1

Testen uitgevoerd volgens EN 14500:2008-08 en EN 13363-1:2003/07 / EN ISO 52022-1:2017/07



Rapport (breedte x hoogte): 100 x 70 cm