

SCREEN RUFIKOPF

5% openingsfactor

Screen Rufikopf

5% openingsfactor

De screenstoffen in deze collectie hebben een linnen textuur en een natuurlijke uitstraling, die een warme sfeer creëert in iedere ruimte. De stoffen hebben een mooi, helder zicht naar buiten en zijn verkrijgbaar in natuurlijke kleuren.

	RUFIKOPF
Prijsgroep	4
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	5 %
Weefsel	panama 2x1 binding
Samenstelling	70 % PVC 30 % PES
Stofbreedte	250 cm
Gewicht	420 g/m ²
Dikte	0,64 mm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NFPA 701 UNE-EN 13773:2003, klasse 1
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse 4-5
Fabrieksgarantie	2 jaar
Anti microbacterieel	ASTM E 2149-2010 AATCC Test Method 30-2004 EN 14119-2003
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.

PROJECT COLLECTIE




Rufikopf-01

Vuursteen




Rufikopf-02

Fluweel grijs



Rufikopf-03

Asfalt




Rufikopf-04

Mineraal



Rufikopf-05

Cement



Rufikopf-06

Agaat

RUFIKOPF		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings- factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/ SHGC	Verbetering in %	UV- blokkering	BREEAM Glare Class
Rufikopf-02	Fluweel grijs	5 %	18 %	47 %	23 %	30 %	0,27	16,1 %	93,0 %	1
Rufikopf-05	Cement	5 %	8 %	8 %	10 %	82 %	0,30	5,5 %	92,0 %	3
Rufikopf-06	Agaat	5 %	7 %	16 %	18 %	66 %	0,30	7,5 %	93,0 %	3

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07