

SCREEN SERFAUS

1%, 3%, 5% en 10% openingsfactor

Screen Serfaus

1%, 3%, 5% en 10% openingsfactor

De screenstoffen in deze collectie hebben een Panama 2x2 binding en zijn beschikbaar in verschillende openingsfactoren. De screenstoffen hebben allen dezelfde structuur, waardoor ze dezelfde optische look geven,

ongeacht de openingsfactor. Door de verschillende openingsfactoren met elkaar te combineren, kan een uniforme uitstraling worden gecreëerd.

	SERFAUS-301	SERFAUS-303	SERFAUS-305	SERFAUS-310
Prijsgroep	2	2	2	2
Product	Roller / Panel	Roller / Panel	Roller / Panel	Roller / Panel
Openingsfactor	1 %	3 %	5 %	10 %
Weefsel	panama 2x2 binding	panama 2x2 binding	panama 2x2 binding	panama 2x2 binding
Samenstelling	70 % PVC 30 % PES	70 % PVC 30 % PES	70 % PVC 30 % PES	70 % PVC 30 % PES
Stofbreedte	250 cm - 300 cm	250 cm - 300 cm	250 cm - 300 cm	250 cm - 300 cm
Rollengte	27,4 m	27,4 m	27,4 m	27,4 m
Gewicht	480 g/m ²	470 g/m ²	430 g/m ²	430 g/m ²
Dikte	0,68 mm	0,58 mm	0,55 mm	0,5 mm
Gekantelde maat	230 cm - 280 cm	230 cm - 280 cm	230 cm - 280 cm	230 cm - 280 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NFPA 701 UNE-EN 13773:2003, klasse 1	DIN 4102, klasse B1 NFPA 701 UNE-EN 13773:2003, klasse 1	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 NFPA 701 UNE-EN 13773:2003, klasse 1	DIN 4102, klasse B1 NFPA 701 UNE-EN 13773:2003, klasse 1
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse 8	ISO 105-B02 klasse 8	ISO 105-B02 klasse 8	ISO 105-B02 klasse 8
Fabrieksgarantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
Anti microbacterieel	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846
Greenguard UL 2818	ja	ja	ja	ja
Greenguard UL 2818 Gold	ja	ja	ja	ja
Oeko-tex standaard 100	11-34219 / klasse II	11-34219 / klasse II	11-34219 / klasse II	11-34219 / klasse II
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja	ja	ja	ja
Recyclebaar	ja	ja	ja	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.


PROJECT COLLECTIE



Serfaus-305-00 Ivoor




Serfaus-305-01 Krijt wit




Serfaus-305-02 Roomwit




Serfaus-305-03 Kalk grijs




Serfaus-305-05 Bruin grijs




Serfaus-305-06 Mahonie




Serfaus-305-08 Zacht grijs



Serfaus-305-09 Grijs zand



Serfaus-305-10 Boomschors



Serfaus-305-11 Parelmoer grijs

SERFAUS-301		Opt. eigenschappen*		Therm. eigenschappen**			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering BREEAM Glare Class
Serfaus-301-00	Ivoor	1 %	11 %	70 %	15 %	15 %	0,25	22,9 %	100 % 1
Serfaus-301-01	Krijt wit	1 %	9 %	72 %	13 %	15 %	0,24	23,6 %	100 % 1
Serfaus-301-02	Room wit	1 %	7 %	67 %	11 %	22 %	0,25	22,2 %	100 % 2
Serfaus-301-03	Kalk grijs	1 %	5 %	55 %	8 %	37 %	0,26	18,9 %	100 % 2
Serfaus-301-05	Bruin grijs	1 %	1 %	10 %	1 %	89 %	0,30	6,4 %	100 % 3
Serfaus-301-06	Mahonie	1 %	1 %	4 %	1 %	95 %	0,31	4,7 %	100 % 4
Serfaus-301-08	Zacht grijs	1 %	1 %	33 %	3 %	64 %	0,28	12,8 %	100 % 3
Serfaus-301-09	Grijs zand	1 %	10 %	33 %	14 %	53 %	0,28	12,4 %	100 % 1
Serfaus-301-10	Boomschors	1 %	1 %	6 %	1 %	93 %	0,30	5,2 %	100 % 4
Serfaus-301-11	Parelmoer grijs	1 %	5 %	46 %	9 %	45 %	0,27	16,3 %	100 % 2

SERFAUS-303		Opt. eigenschappen*		Therm. eigenschappen**			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering BREEAM Glare Class
Serfaus-303-00	Ivoor	3 %	12 %	72 %	15 %	13 %	0,24	23,5 %	97 % 1
Serfaus-303-01	Krijt wit	3 %	12 %	70 %	16 %	14 %	0,25	22,9 %	97 % 1
Serfaus-303-02	Room wit	3 %	8 %	63 %	12 %	25 %	0,25	21,0 %	98 % 2
Serfaus-303-03	Kalk grijs	3 %	7 %	51 %	10 %	39 %	0,26	17,7 %	97 % 2
Serfaus-303-05	Bruin grijs	3 %	3 %	12 %	3 %	85 %	0,30	6,9 %	98 % 3
Serfaus-303-06	Mahonie	3 %	3 %	5 %	3 %	92 %	0,30	4,9 %	98 % 3
Serfaus-303-08	Zacht grijs	3 %	3 %	33 %	5 %	62 %	0,28	12,8 %	97 % 3
Serfaus-303-09	Grijs zand	3 %	12 %	51 %	16 %	33 %	0,26	17,5 %	98 % 1
Serfaus-303-10	Boomschors	3 %	3 %	7 %	3 %	90 %	0,30	5,5 %	98 % 3
Serfaus-303-11	Parelmoer grijs	3 %	8 %	43 %	11 %	46 %	0,27	15,4 %	97 % 2

SERFAUS-305		Opt. eigenschappen*		Therm. eigenschappen**			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering BREEAM Glare Class
Serfaus-305-00	Ivoor	5 %	15 %	70 %	18 %	12 %	0,25	22,8 %	94 % 1
Serfaus-305-01	Krijt wit	5 %	13 %	68 %	17 %	15 %	0,25	22,3 %	95 % 1
Serfaus-305-02	Room wit	5 %	19 %	57 %	22 %	21 %	0,26	19,0 %	94 % 1
Serfaus-305-03	Kalk grijs	5 %	9 %	49 %	12 %	39 %	0,27	17,1 %	94 % 2
Serfaus-305-05	Bruin grijs	5 %	6 %	14 %	6 %	80 %	0,30	7,3 %	94 % 3
Serfaus-305-06	Mahonie	5 %	5 %	4 %	5 %	91 %	0,31	4,5 %	95 % 3
Serfaus-305-08	Zacht grijs	5 %	7 %	33 %	9 %	58 %	0,28	12,6 %	94 % 3
Serfaus-305-09	Grijs zand	5 %	16 %	52 %	20 %	28 %	0,26	17,6 %	93 % 1
Serfaus-305-10	Boomschors	5 %	5 %	7 %	5 %	88 %	0,30	5,4 %	97 % 3
Serfaus-305-11	Parelmoer grijs	5 %	10 %	41 %	13 %	46 %	0,27	14,7 %	94 % 2

SERFAUS-310		Opt. eigenschappen*		Therm. eigenschappen**			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering BREEAM Glare Class
Serfaus-310-00	Ivoor	10 %	21 %	63 %	24 %	13 %	0,25	20,6 %	89 % 0
Serfaus-310-01	Krijt wit	10 %	27 %	57 %	30 %	13 %	0,26	18,7 %	89 % 0
Serfaus-310-02	Room wit	10 %	20 %	57 %	23 %	20 %	0,26	18,9 %	88 % 0
Serfaus-310-03	Kalk grijs	10 %	14 %	46 %	17 %	37 %	0,27	16,0 %	88 % 1
Serfaus-310-05	Bruin grijs	10 %	12 %	14 %	12 %	74 %	0,30	7,1 %	89 % 1
Serfaus-310-06	Mahonie	10 %	11 %	4 %	11 %	85 %	0,31	4,3 %	89 % 1
Serfaus-310-08	Zacht grijs	10 %	12 %	30 %	15 %	55 %	0,28	11,5 %	89 % 1
Serfaus-310-09	Grijs zand	10 %	20 %	50 %	23 %	27 %	0,27	17,0 %	89 % 0
Serfaus-310-10	Boomschors	10 %	10 %	7 %	10 %	83 %	0,30	5,2 %	90 % 1
Serfaus-310-11	Parelmoer grijs	10 %	16 %	37 %	19 %	44 %	0,28	13,4 %	89 % 1

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07

* Optische eigenschappen ** Thermische eigenschappen