

SCREEN SOLDEN

0% openingsfactor

Screen Solden

0% openingsfactor

De natuurlijke screenstoffen in deze collectie hebben een fijne katoen uitstraling. Dankzij de witte achterzijde, die zorgt voor complete verduistering tot wel 100.000 lux en

de warmte reflecteert, zijn deze screenstoffen uitermate geschikt voor ruimtes waarbij privacy en verduistering essentieel zijn.

	SOLDEN
Prijsgroep	3
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	0 %
Opacity	100 % verduisterend tot 100.000 lux
Weefsel	plat binding
Samenstelling	100 % PES
Stofbreedte	280 cm
Gewicht	480 g/m ²
Dikte	0,6 mm
Gekantelde maat	260 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1
Kleurechtheid	AATCC 16 klasse ≥4
Fabrieksgarantie	2 jaar
Anti microbacterieel	ja
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	nee
Zware metalen	nee
VOC (volatile organic compounds)	nee
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.


TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.


CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.

PROJECT COLLECTIE




Solden-51 Helder wit




Solden-52 Blank




Solden-53 Gardenia




Solden-54 Zand




Solden-55 Smog




Solden-60 Metaal



Solden-57 Cement



Solden-58 Zwart



Solden-56 Chocolade

SOLDEN		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D		
Artikel	Kleur	Openings- factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/ SHGC	Verbetering in %	BREEAM Glare Class
Solden-53	Gardenia	0 %	0 %	66 %	0 %	34 %	0,25	22,3 %	4

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07