

# SCREEN ZÜRS

Parelmoer gecoat

## Screen Zürs Parelmoer gecoat

De vlamvertragende screenstoffen in deze collectie variëren van ondoorzichtig tot verduisterend, zelfs tot 100.000 lux. Dankzij het grote aanbod aan kleuren en de matte

finish passen de stoffen perfect in zowel residentiele- als kantooromgevingen.

	ZÜRS-FR-P
Prijsgroep	3
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	0 %
Weefsel	plat binding
Samenstelling	100 % PES
Stofbreedte	300 cm
Gewicht	320 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,4 mm
Gekantelde maat	280 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NFPA 701
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse 6-7
Fabrieksgarantie	2 jaar
Anti microbacterieel	op aanvraag
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



### OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.


### TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

### CONTACT


Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar [info@veroflex.com](mailto:info@veroflex.com).

PROJECT COLLECTIE




Zürs-FR-P-8160\*

Rijst




Zürs-FR-P-8250\*

Woestijn




Zürs-FR-P-8025\*

Maïs



Zürs-FR-P-8050\*

Magneet



Zürs-FR-P-8030\*

Kei

ZÜRS-FR-P		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering	BREEAM Glare Class
Zürs-FR-P-8025	Maïs	0%	5%	79%	7%	14%	0,24	25,8%	100 %	3
Zürs-FR-P-8030	Kei	0%	1%	76%	2%	22%	0,24	25,1%	100 %	4
Zürs-FR-P-8050	Magneet	0%	3%	80%	4%	16%	0,24	26,2%	100 %	4
Zürs-FR-P-8160	Rijst	0%	5%	82%	6%	12%	0,23	26,7%	100 %	3
Zürs-FR-P-8250	Woestijn	0%	7%	80%	8%	12%	0,24	26,0%	100 %	2

\* Minimale afname 20 strekkende meter